

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0018

Архитектурни

Съпътстващ

Интериор/Екстериор

Леко лепило Ц-200

Леко лепило Ц-200 е продукт, произведен на базата на поливинилацетатна дисперсия и помощни добавки. Употребява се за лепене на хартия, картон, тъкани, подови и стенни облицовки с текстилна основа. Може да се използва за приготвяне на гипсови шпакловки.



Практически свойства

- Залепва здраво;
- След засъхване остава прозрачно;
- Образува еластичен филм, устойчив на опън;
- Негоримо;
- Удобно и лесно нанасяне с четка или шпакла;
- Безопасно и прецизно приложение.

Цветовете

Бял до бледо сив цвят.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	еднородна вискозна маса
Плътност, kg/L	1,01 - 1,03
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	18000
pH стойност на неразредена проба	4,0 – 5,0
Пълно изсъхване	3 часа

Подходящи основи

Хартия, картон
Текстил
Циментови повърхности

Неподходящи основи

Метални повърхности
Варо-циментови, варо-пясъчни мазилки
Покрития от бои на алкидна и водна основа
Пластмасови повърхности

Подготовка на основата

Новите повърхности трябва да почистите от прах, мазни петна и други замърсявания.

Нанасяне

Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне
Условия на нанасяне	Работете при температура над 15°C.
Разреждане	Лепилото се предлага в готов за употреба вид. Може да се разрежда с вода, но това води до отслабване на лепителните му свойства.
Начин на работа	Нанесете равномерно с четка върху една от залепваните повърхности и фиксирайте материалите за 2-3 часа. Внимание: Не се препоръчва смесването с циментови и вароциментови разтвори.

Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Валяк	-
Пистолет	-

Почистване

С вода преди засъхване.

Разфасовки:

200g, 500 g, 1 kg, 4 kg, 18kg.

Съхранение

Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури от 5°C до 35°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност

Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргакхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“